

「GOANZENフィラーザラザラ」塗装仕様書

【材料一覧表】

商品名	材料	専用促進剤を使用した場合
GOANZENフィラーザラザラ	水系有機無機合成樹脂補修剤	主剤に対して最大5%
専用促進剤		

【床塗装工程】

(20°C, 60%RH)

素地調整	<ul style="list-style-type: none"> ・補修箇所及び周辺のコロリやゴミなどを清掃し、油分や水分がたまっている場合は除去してください。 ・可能な限り表面の油分は除去してください。 ・旧塗膜の剥がれの恐れのある部分はスクレーパー・剥離剤などで完全に除去してください。 									
塗装	商品名	塗回数 (回)	色相	混合比率 (重量比)	促進剤混合比率 (重量比)	塗装方法	塗布量	乾燥膜厚 (mm) (1回塗り)	指触乾燥 (※1)	最終養生 (※2)
	GOANZENフィラーザラザラ	1~	6色	主剤 1 硬化剤 1 P剤 5	主剤に対して 0-5%	コテ ヘラ	(1×1×1cm) 2g	2~	・4-5h ・1-2h(促進剤使用)	・12h ・3h(促進剤使用)

※1: 塗り重ねが可能な時間です

※2: 人が通行可能な時間です。車やフォークリフト等の重量物の通行の際には24時間以上の乾燥時間を取るようお願いします。

※1-2: 気温20°Cでの目安になります。現場環境(気温、湿度、床面の状態、など)によって、時間は前後します。夏場などの高温時は主剤・硬化剤を混合後短時間で硬化が始まる場合があります。冬場などの低温時に促進剤を使用しない場合、硬化に24時間以上かかる場合があります。

【使用方法】

- 1) 補修箇所及び周辺のコロリやゴミなどを掃除し、油分や水分がたまっている場合は除去してください。
- 2) 使用箇所以外を養生テープで養生してください。
- 3) 混合前に主剤をよく振って攪拌してください。
- 4) 主剤・硬化剤を1:1(重量比)で混合し1~2分程よく混ぜ合わせてください。
- 5) 主剤・硬化剤を混合後、P剤を主剤1に対して5の割合(重量比)で入れ、混ぜ合わせてください。

※1~2分経過頃から硬化が始まるため手早く行ってください。

【専用促進剤を使用する場合】

主剤・硬化剤・P剤を混合したものに専用促進剤を入れ、手早く全体になじませます。

※専用促進剤は、主剤の重量に対して5%を限度にご使用ください。

※急激に硬化が始まる為、専用促進剤は作業直前に入れてください。

- 6) クラック、欠損箇所に素早く流し込み、ヘラやこてなどを使用し表面を平らにし乾燥させます。
※欠損箇所が大きい場合は、先に粗目の砂利を敷き詰め埋めることで作業効率が上がります。
※作業後30分以内にマスキングを剥がしてください。
- 7) 使用後の容器、工具類はラッカーシンナーで洗浄してください。

【使用上の注意】

- 上塗りをする場合は、12時間以上経過してから塗装してください。
- 混合後は、そのまま容器内に入れておくと反応が急激に進むため、手早く使い切ってください。
- P剤は粒子が細かく風で飛び散る恐れがあるので注意してください。
- 使用後はしっかり蓋をし、1~2ヶ月の間に使い切るようにしてください。

株式会社 染めQテクノロジー

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971

TEL.0280-80-0005 (代) FAX.0280-80-0006 (代)

E-mail:support@somayq.com http://www.somayq.com

R2.4 改定