

「GOANZENフィラーなめらか」塗装仕様書

【材料一覧表】

商品名	材料	希釈
GOANZENフィラーなめらか	水性合成樹脂塗料	

【床塗装工程】

(20°C, 60%RH)

素地調整	<ul style="list-style-type: none"> ・補修箇所及び周辺のコロリやゴミなどを掃除し、油分や水分が溜まっている場合は除去してください。 ・可能な限り表面の油分や水分は除去してください。 ・旧塗膜の剥がれの恐れがある部分はスクレーパー・剥離剤などで完全に除去してください。 									
塗装	商品名	塗回数 (回)	色相	混合比率 (重量比)	促進剤混合比 率 (重量比)	塗装方法	塗布量	乾燥膜厚 (μm) (1回塗り)	指触乾燥 (※1)	最終養生 (※2)
	GOANZENフィラーなめらか	1～複数	3色	主剤 1 硬化剤 1	-	コテ ヘラ	-	-	0.5h以上	3h以上

※1: 上塗りが可能な時間です。

※2: 人が通行可能な時間です。車やフォークリフト等の重量物の通行の際には24時間以上の乾燥時間を取るようお願いします。

※1-2: 気温20°Cでの目安になります。現場環境(気温、湿度、床面の状態、など)によって、時間は前後します。夏場などの高温時は主剤・硬化剤を混合後短時間で硬化が始まる場合があります。冬場などの低温時に促進剤を使用しない場合、硬化に24時間以上かかる場合があります。

【使用方法】

- 1) 補修箇所及び周辺のコロリやゴミなどを掃除し、油分や水分がたまっている場合は除去してください。
 - 2) 使用箇所以外をマスキングテープで養生してください。
 - 3) 混合前に主剤・硬化剤をそれぞれ、粘度が均一になるまで攪拌してください。
 - 4) 主剤・硬化剤を1:1(重量比)で混合し1～2分程度よく混ぜ合わせてください。
 - 5) クラック、欠損箇所にヘラやこてなどで延ばし、表面を平らに仕上げてください。
 - 6) 使用後の容器、工具類は使用後すぐに水で洗浄してください。
- ※硬化してしまった場合は、ラッカーシンナーで洗浄してください。

【使用上の注意】

- 混合後は、そのまま容器内に入れておくと反応が急激に進むため、手早く使い切ってください。
- 使用後はしっかり蓋をし、1～2ヶ月の間に使い切るようにしてください。

株式会社 **染めQ** テクノロジー

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971
 TEL.0280-80-0005 (代) FAX.0280-80-0006 (代)
 E-mail:support@somayq.com http://www.somayq.com

R2.4 改定