

シャーシー部分を腐食から守る

防錆剤ブラック / 防錆剤レデューサー

塩カル剤による腐食を防止
飛び散りにくく作業性も抜群

シャーシー部分を塩カル剤による腐食などから守る防錆剤です。常温(20℃)での指触乾燥が20～30分と大変早く、加えて飛び散りにくい
ため作業性もアップ!
隅々まで浸透し、鉄板・塗膜を長期間保護します。



防錆剤レデューサー
左: 3.7L / 右: 16L

防錆剤ブラック
15kg

色調 防錆剤ブラック: ブラック
防錆剤レデューサー: クリヤー

特長 1. 低臭・速乾
2. 有機溶剤 VOC 規制に適合

目的 シャーシーなどの防錆

用途 ・自動車補修

塗布面積 約 45㎡ (350g/㎡)
※塗布面積は目安です。被塗物、作業方法などで異なります。

乾燥時間 約 30分 (気温 20℃・湿度 60%の環境下での目安)

使用方法

- ①塗布する部分の水分・浮き錆や泥・ホコリなどは、必ず取り除いてください。
- ②使用する前によく攪拌してください。
- ③【防錆剤レデューサー】を5～10%程度(容量比)で混合させ、専用ガンまたはアンダーシュツツガンで塗布してください。まわりに飛散した防錆剤は【防錆剤レデューサー】または、ラッカーシンナーで除去してください。
- ④使用後の容器・工具類は【防錆剤レデューサー】または、ラッカーシンナーで洗浄してください。

注意点

- 永久不乾性タイプの為、上塗り塗装はできません。
- 低温時(10℃以下)は、粘度が上がり缶から出にくくなります。その場合は、人肌程度に温め、容器のキャップを外し、まわりを温め流動化させてからご使用ください。
- 【防錆剤ブラック】の上に、上塗り塗装はできません。
- 可燃性ですので火気には十分注意し、風通しの良い場所で作業を行ってください。常温(20℃)で直射日光の当たらない場所で保管してください。
- ブレーキドラムディスクパット及び摩擦材、またはマフラーエンジンブロックなど、熱くなる部分には付着させないでください。
- 乗用車のタイヤハウスへのご使用は避けてください。

※カタログに記載されている内容及び仕様は、予告なく変更する場合があります。

【販売元】

【製造元】

再生・延命化への技術革新 — 鉄、コンクリート…

株式会社 染めQテクノロジー

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地

TEL.0280-80-0005 (代) FAX.0280-80-0006 (代)

E-mail:support@somayq.com http://www.somayq.com